

# Spatolato Veneziano

## **SPATOLATO VENEZIANO SCHEDA TECNICA 15**

### **DESCRIZIONE**

Finissimo Grassello di calce Dolomitico in pasta stagionato 12 mesi, ideale per prestigiose finiture lisce ad effetto Stucco Veneziano estremamente lucido, si presta bene sia per gli ambienti moderni che classici per un fascino senza fine.

### **CAMPO D'IMPIEGO**

Prestigiose finiture lisce ad effetto Stucco Veneziano per supporti murali d'interni.

### **CARATTERISTICHE**

Spatolato Veneziano è un prodotto composto da finissimo grassello di calce microfiltrato dove l'accurata miscelazione dei micromarmi selezionati produce uno stucco in pasta pronto all'uso che permette un'ampia gamma di metodi applicativi e di colorazioni grazie al sistema tintometrico Total Easy.

Le materie prime naturali, accuratamente selezionate, conferiscono al prodotto un altissimo valore ecologico facilitando la dispersione dell'umidità ed evitando la formazione di muffe e batteri, senza necessità di additivi chimici; ha un odore caratteristico che non lascia dubbi sulla sua naturalezza, non infiammabile e idoneo alla proiezione lavorativa basata sulla Bioedilizia.

### **DATI TECNICI**

Nome	SPATOLATO VENEZIANO
Composizione	Grassello di Calce Dolomitica stagionata 12 mesi, polvere di marmo, additivi < 4 %
Aspetto	Pasta Densa
Colore	Bianco naturale
Diluizione	Pronto all'uso o in acqua tiepida al 5 %
Resa strato	4-5 m <sup>2</sup> /kg circa
PH	13
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
Absorbimento d'acqua	w ~ 0,3 kg / (m <sup>2</sup> h0,5) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza VOC	VOC 5 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Confezione	Secchio da 7 - 22 Kg
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici dalla pioggia nelle prime 12 ÷ 24 ore dall'applicazione.

## CICLO APPLICATIVO CONSIGLIATO

- 1 Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi, stuccare eventuali irregolarità del fondo.
- 2 Si consiglia di preparare i supporti interni con consolidante Steady e successivamente con il Primer Lime.
- 3 Applicare con una temperatura compresa tra i + 5° + 35°C
- 4 Il prodotto va applicato in tre mani tramite frattazzo inox.
- 5 A stesura avvenuta il grado di lucentezza verrà definito da un ulteriore passaggio con frattazzo pulito tramite spatolate a vuoto, lucidatura a platorello utilizzando tamponi di lana o dischi abrasivi di grana da 1000 e 3000 ad una velocità di rotazione compresa tra i 1500 ed i 1800 RPM
- 6 Opzionale e la protezione del dello Spatolato Veneziano con cera d'api Natural Wax al fine di proteggere e rendere idrorepellente il supporto, in sostituzione della lucidatura del punto precedente.

## VADEMECUM

La reale durezza e tonalità del prodotto si ottiene mediante la carbonatazione che avviene a contatto con l'aria. Questo processo può durare molti mesi.

## NOTA PER L'UTILIZZATORE DEL PRODOTTO

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione.

L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

Non si assumono responsabilità per usi impropri. Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.

## Classe 1935 di Giuseppe Vitrani

VIA TITTADEGNA, 151 - 76121 Barletta (BT) - ITALIA

Tel. (+39) 320 2975004 - info@classe1935.com

classe1935.com



Revisione Nr. 2  
Data di emissione 25.11.2019  
Ultimo aggiornamento 15.16.2022